

⁽¹⁹⁾ SU ⁽¹¹⁾ 1 726 381 ⁽¹³⁾ A1

(51) M∏K

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ СССР

- (21), (22) Заявка: 4775983, 23.10.1989
- (46) Дата публикации: 15.04.1992
- (56) Ссылки: Патент США № 3985856, кл. 423-43, 1976. Технологический регламент М-22-81. Производство меди сернокислой пятивод- ной. Михайловский завод химреактивов, 1981.
- (98) Адрес для переписки: 13 340096 ДОНЕЦК, БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ 17A
- (71) Заявитель:
 ВСЕСОЮЗНЫЙ
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
 РЕАКТИВОВ И ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫХ
 МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
- (72) Изобретатель: БАТУРА ЗИНАИДА ЕВСЕЕВНА, КРЕЧМЕР ГРИГОРИЙ АБРАМОВИЧ, ЛУКЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, ГОЛОДЕНКО МЕЛАНЬЯ ЕФИМОВНА13 340016 ÄÎÍÅÖĒ, ÀĐÀĀĒĒÑĒÀB 4-3113 340066 ÄÎÍÅÖĒ,

ÄĐÄÄĖĖŇĖÄB 4-3113 340066 ÄĨſÅÖĒ, ĒĨÌÑĨÌĒŪÑĒĒĒ ÏÐ.25/3-5313 340009 ÄĨſÅÖĒ, ÏÀĐÒĒÇÀÍÑĒĒĒ ÏÐ.70-2613 340100 ÄĨſÅÖĒ, Á-Đ ØÅĀ×ÅſĒĪ 12-25

(54) Способ очистки сульфата меди



⁽¹⁹⁾ SU ⁽¹¹⁾ 1 726 381 ⁽¹³⁾ A1

(51) Int. Cl.

STATE COMMITTEE FOR INVENTIONS AND DISCOVERIES

(12) ABSTRACT OF INVENTION

- (71) Applicant:
 VSESOYUZNYJ NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKIJ
 INSTITUT REAKTIVOV I KHIMICHESKI
 CHISTYKH MATERIALOV DLYA ELEKTRONNOJ
 TEKHNIKI
- (72) Inventor: BATURA ZINAIDA EVSEEVNA, KRECHMER GRIGORIJ ABRAMOVICH, LUKYANOVA VALENTINA IVANOVNA, GOLODENKO MELANYA EFIMOVNA

(54) PROCEDURE FOR PURIFICATION OF COPPER SULFATE

(57)

Изобретение относится к способам очистки сульфата меди от примесей и может применение В химической промышленности при производстве меди сернокислой пятиводной реактивных квалификаций и в цветной металлургии при производстве технического медного купороса повышенной степени чистоты по примеси железа. Целью изобретения является сниженив потерь сульфата меди сокращение отходов производства при сохранении высокой степени очистки. Поставленная цель достигается тем, что в

предлагаемом способе, включающем обработку сульфата меди перекисью водорода с последующим введением комплексообразо- вателя кристаллизацией и отделением продукта, В качестве комплексообразователя используют нитрилотриметилфосфоновую кислоту (НТФ) последующим добавлением угля активированного массовом В соотношении НТФ: активированный уголь 1:(1т2) и отделением осадка, а процесс комплексооб- разования ведут при рН 1,5-2,0. 1 з.п.ф-лы, .1 табл.



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1726381 A1

(51)5 C 01 G 3/10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 .

(21) 4775983/26

(22) 23.10,89

(46) 15.04.92. Бюл. № 14

(71) Всесоюзный научно-исследовательский институт реактивов и химически чистых материалов для электронной техники

(72) З.Е. Батура, Г.А. Кречмер, В.И. Лукьянова и М.Е. Голоденко

(53) 661:856.532(088.8)

(56) Патент США № 3985856,

кл. 423-43, 1976,

Технологический регламент М-22-81. Производство меди сернокислой пятиводной. Михайловский завод химреактивов, 1981.

(54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СУЛЬФАТА МЕДИ (57) Изобретение относится к способам очистки сульфата меди от примесей и может найти применение в химической промышленности при производстве меди сернокис-

лой пятиводной реактивных квалификаций и в цветной металлургии при производстве технического медного купороса повышенной степени чистоты по примеси железа. Целью изобретения является снижение потерь сульфата меди и сокращение отходов производства при сохранении высокой степени очистки. Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом способе, включающем обработку сульфата меди перекисью водорода с последующим введением комплексообразователя, кристаллизацией и отделением продукта, в качестве комплексообразователя используют нитрилотриметилфосфоновую кислоту (НТФ) с последующим добавлением активированного угля в массовом соотношении НТФ: активированный уголь = 1:(1-2) и отделением осадка, а процесс комплексообразования ведут при рН = 1,5-2,0, 1 з.п.ф-лы, ·1 табл.

2

Изобретение относится к очистке сульфата меди от примеси железа и может найти применение в химической промышленности при производстве меди сернокислой пятиводной реактивных квалификаций и в цветной металлургии при производстве медного купороса повышенной степени чистоты по примеси железа.

Известно техническое решение, заключающееся в очистке сульфата меди от примеси двухвалентного железа путем окисления его в трехвалентное перекисью водорода с последующей обработкой комп-

лексообразователем — фтористым натрием — при 80. С. приводящей к переводу трехвалентного железа в растворимый комплекс гексафторферрат (III) натрия.

Несмотря на то, что известный способ очистки обеспечивает высокое качество продукта, он имеет существенные недостатки, связанные с накоплением примеси железа, а также натрия и фтора в маточном растворе. По этому методу при кристаллизации меди сернокислой 97-98% примеси железа остается в маточном растворе. Накопление железа в маточном растворе

യ SU യ 1726381,

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Формула изобретения:

Изобретение относится к очистке сульфата меди от примеси железа и может найти применение в химической промышленности при производстве меди сернокислой пятиводной реактивных квалификаций ив цветной металлургии при производстве медного купороса повышенной степени чистоты по примеси железа.

Известно техническое решение, заключающееся в очистке сульфата меди от двухвалентного железа путем окисления его в трехвалентное перекисью водорода с последующей обработкой комплексообразователем фтористым натрием - при 80°C, приводящей к переводу трехвалентного железа растворимый комплекс гексафторферрат (III)

Несмотря на то, что известный способ очистки обеспечивает высокое качество продукта, он имеет существенные недостатки, связанные с накоплением примеси железа, а также натрия и фтора в маточном растворе. По этому методу при кристаллизации меди сернокислой 97-98% примеси железа остается в маточном растворе. Накопление железа в маточном растворе

творяют в 380 л маточного раствора, содержащего 0,043 г/л примеси железа, при 80°C. В полученный раствор с плотностью 1,36 г/см3 и рН 2 вводят 0,5 кг перекиси водорода, выдерживают в течение 0,5 ч при непре- рывном перемешивании и нагревании, а затем вводят 7,0 л 5%-ного раствора лотриметилфосфоновой раствор Выдерживают перемешивании и нагревании в течение 15 мин после чего вводят 0,35 ΚГ активированного γгля продолжают перемешивание в течение 1 ч. фильтруют твор осадка нитрилотриметилфосфаната железа с активированным углем. В отфильтрованный очи- щенный раствор меди сернокислой вводят 7.8 кг серной кислоты, охлаждают до 22°C. Охлажденную суспензию подают на центрифугу, где производят отжим кристаллов меди сернокислой. Отжатые кристаллы меди сернокислой высушивают. Выход кристаллов 265 кг. Маточный раствор, содержащий 4 мг/л железа, возвращают в цикл на стадию приготовления исходного раствора, предварительно нейтрализовав.

Последующие примеры проводились аналогично примеру 2. Варьировались следующие параметры: рН процесса, количество вводимого активированного угля.

Данные приведены в таблице.

Из приведенных примеров видно, что поставленная цель достигается в случае обработки раствора медного купороса нитри- лотриметилфосфоновой кислотой при рН 1,5-2,0 с последующим введением активи- рованного угля при массовом соотношении

НТФ:активированный уголь 1:(1-2) (примеры 2 и 3).

В случае снижения рН раствора до 1,0 (пример 4), повышения рН раствора больше 2,0 (пример 5), а также при введении активи- рованного угля в количестве меньшем предлагаемого или при полном отсутствии

угля в процессе (примеры 6,8) - ухудшаются показатели качества продукта. В ведение активированного угля в большем количестве нецелесообразно (пример 7).

Таким образом, предлагаемый способ позволяет снизить потери сульфата меди и сократить количество отходов производства при сохранении высокой степени очистки, что обеспечивает создание непрерывного технологического процесса.

Формула изобретения

10

1 .Способ очистки сульфата меди от примеси железа, включающий обработку раствора перекисью водорода,, комплексообразователя, введение кристаллизацию продукта и сушку обличающийся тем, что, с целью снижения целевого продукта сокращения-отходов производства при сохранении высокой степени очистки, в качестве- комплексообразователя используют нитрилотриметилфосфоновую кислоту при рН 1,5-2,0 перед кристаллизацией вводят активированный уголь и отделяют осадок.

2.Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что комплексообразователь и активированный уголь вводят в массовом соотношении 1:(1-2) соответственно.

```
25
         200
         180
        0,43 0,35
        0,43 0,35
        1:11:1
         1,75 2,0
30
         434,0
        180
        0,34
        0,34
         1:1 1,5
        28
35
         180
        0,35
        0.3-5
        1:1
        1,0
40
        27
        99,4 39,5 39,599.0
         .0002 0.0002 0.0002 0.002
         ,001 0,001 0,0010,001
         180
        0.35
45
        0,35
        1:1 2,5
        13
        98,0
        800,0
        0.001
50
        0,000$ 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
        0.0030 0.0010 0.0250.0050.001
        0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
        0.002 0.002-0.0020.002
        0,040,030,050,050,05
55
         180
        0,35
        0,175
        1:0,5
         ,Ο
60
        9
        9,5
         .005
         ,001
         .0005
```

,001

,0005

,002 180 0,35 0,975 1:2,51,75 22 99,50,0002 0,001 0,0005 0,001	5	митримотриметний осфаната жилера с в роданіным утлем. В стфанатровання шенням растаюр меди серитокологі 7.8 кг. серило і хосатоты, охижувают 22°С. Охаджавную серитокологі центрифуту, гас производат отжим ку лом меди серилокилогі. Отжить кую пом меди серилокилогі. Отжить кую серилокилогі. В помення помення с задоло 255 кг. Матримым местепа ст. задоло 255 кг. Матримым местепа ст.	
180 . 0,35 Не ввод. 2,0 24 99,0 0,006 0,001 0,0005	10	ций 4 м/л, железь, всеероцьог т с СТДАНО Притотовления искоратого рай предпаратальны нейтролизовае, под разватого и предпаратального угранительного угра- ратального угранительного угра- дующие параметри: ріт процеста, кого зо недримого загоности предпаратального угра- ительного угранительного угранительного угра- ставленнями всееро угранительного угранительного разватального угранительного разватального угранительного разватального угранительного 1,3-2,0 с головорующие выгранительного разватисто угла при массовом розписы разватисто угла при массовом розпись разватисто угла при массовом разватисто разватисто угла при	места на ответора. В соитветственной учетора на съответора на съответор
0,007 200т300	15		- 10
0,0005 0,0005 0,002			
200-300			45
Соотв.ГОСТу			50
99,593,0			
0.0020.004	20		55
0,0010,004			
0,00050,0005			
0,0010,005			
0,00050,001			
0,002Не лим.			
0,05	<i>25</i>	7	1726381 9
0,05		January I Birry	
0,05			5 5 5 1 Memorrali Silva May Water
0,1		Communication (a) regime (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	120 120 120 121 101-201
		Processor process 6.55 6.55 6.36 6.35	0.35 0.15 0.35 = 0.35 = 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
			F21
5 172			15 29 28 28 50m-sau
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6381 6	97.5 99.¢	\$6,0 94,0 35,5 99,5 Owes,PCCT, 99,5 51,6
творяют в 380 л маточного раствора, содержащего 0,043 г/л примеси железа, при 80°С. В подученный раствор с плотностью 1,36 г/см³ и рН 2 вводят 0.5 к г перекиси водорода, выдерживают в течение 0,5 ч при непрерывном перемешивании и нагревании, а затем вводят 7,0 л 5% ного раствора нитрилотриметилфосфоновой кислоты. Выдерживают раствор при перемешивании и нагревании в течение 15 мин, после чего инструмента в течение 15 мин, после чего	НТФ:активированный уголь = 1:(1-2) меры 2 и 3). В случае снижения рН раствора (пример 4), повышения рН раствора 6 2.0 (пример 5), а также при введении а рованного угля в количестве меньшем лагаемого или при полном отсутствии процессе (примеры 6.8) — ухудшаются затели качества продукта, Введение а 10 рованного угля в большем колич	до 1,0 годо ваме с от того польше годо ваме с от того польше годо ваме с от того предугля в годо вод с от того поме- ктиви-	7,709 1,709 1,700 0,100 - 5,500 1,600 1,701 1,701 1,700 - 2,700 6,000 1,701 1,700 1,700 - 6,000 6,000 1,702 1,700 1,700 - 6,000 6,000 6,000 1,701 1,700 1,700 - - 6,000

нагревании в течение 15 мин, после чего 10 водят 0.35 кг активированного угля и прододолжают перемешивание в течение 1 ч. Растородолжают перемешивание в течение 1 ч. Растородолжают перемешивание в течение 1 ч. Растородолжают перемешивание в течение 1 ч. Растородольным углем. В отфильтрованным очищенным раствор меди сернокислой вводят 7.8 кг серной кислоты, охлаждают до 20-2°C. Охлаждаеную суспензию подают на центрифугу, где производят отжим кристальов меди сернокислой высушивают. Выход кристаллого 255 кг. Маточный раствор, содержащий 4 мг/л железа, возвращают в цикл на стадию приготовления исходного раствора. Последующие примеры проводились аналогично примеру 2. Варымровались следующие параметры: рН процесса, количество вводимого активированного угля. Данные приведены в таблице. 30 Данные приведены в таблице. 30 Маточетинфосфоновой кислотой при рН 1.5–2.0 с последующим введением активированного угля при массовом соотношении вводят 0.35 кг активированного угля и про-

ത

 ∞

затели качества продукта. Введение активированного угля в большем количестве нецелесообразно (пример Т).
Таким образом, предлагаемый способ позволяет снизить потери сульфата меди и сократить количество отхров производства при сохранении высокой степени очистки, что обеспечивает создание непрерывного технологического процесса.
Формула изобретения

Формула и зобретения

1. Способочистки сульфата меди от примеси железа, включающий обработку раствора перекисью водорода, весение комплексообразователя, кристаплизацию продукта и сушку его, отличающий и и с отродукта и сушку его, отличающий потерь целевого продукта и сумением отклодо производства при сохранении высокой степени очистки, в качестве комплексообразователя используют нитрилотриметилфосфоновую кислоту при рН = 1,5-2,0 перед кристаллизацией вводят активированный уголь и отделяют ссадок.

2. Способ по п.1, отличающий и с ятем, что комплексообразователь и активированный уголь вводят в массовом соотношении 1:(1-2) соответственно.

Тираж Подписное тявенного комитета по изобротошиям и открытиям при ГК-гГ СССР 113035. Москва, Ж-35, Раумская наб., 475 эчадательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гогаринл, 101

55

40

45

50

DERWENT-ACC-NO: 1993-107678

DERWENT-WEEK: 199313

COPYRIGHT 2009 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Removing iron admixtures from

copper sulphate soln. using

peroxide and nitrilo-tri:methyl phosphonic acid complexing agent with recycle of liquor to reduce

waste

INVENTOR: BATURA Z E; KRECHMER G A ; LUKYANOVA V

Ι

PATENT-ASSIGNEE: CHEM REAGENTS & PURE MATERIALS

INST[CHRER]

PRIORITY-DATA: 1989SU-4775983 (October 23, 1989)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

SU 1726381 Al April 15, 1992 RU

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL- DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
SU	N/A	1989SU-	October
1726381A1		4775983	23, 1989

INT-CL-CURRENT:

TYPE IPC DATE

CIPS C01G3/10 20060101

ABSTRACTED-PUB-NO: SU 1726381 A1

BASIC-ABSTRACT:

A soln. of copper sulphate contg. 0.03% Fe is treated with hydrogen peroxide in the presence of a complexing agent of nitrilotrimethyl phosphonic acid as a 5% soln. at pH 1.5-2 and a temp. of 80 deg.C. The mixt. is treated with active carbon for 1 hr. in the ratio of complex to carbon of 1:(1-2), the residue is sepd., the liquor acidified with sulphuric acid and the product crystallised out. The mother liquor, contg. about 4 mg/l Fe, is recycled.

USE/ADVANTAGE - To remove iron admixtures from copper sulphate soln. The process can be operated continuously at a high degree of purificn., giving product with Fe content of 0.001-0.005% at reduced losses of copper sulphate, and the amount of waste is reduced owing to recycle of mother liquor. The method can be used in chemical industry to prepare copper sulphate pentahydrate used as a chemical reagent, or non-ferrous metallurgy for prepn. of high-purity copper sulphate. Bul.14/15.4.9

TITLE-TERMS: REMOVE IRON ADMIXED COPPER SULPHATE
SOLUTION PEROXIDE NITRILO TRI METHYL
PHOSPHONIC ACID COMPLEX AGENT

RECYCLE LIQUOR REDUCE WASTE

DERWENT-CLASS: E11 E32 M25

CPI-CODES: E11-Q01; E35-A; M25-G08;

CHEMICAL-CODES: Chemical Indexing M3 *01*

Fragmentation Code A429 A940 C108

C316 C540 C730 C801 C802 C803 C804 C805 M411 M720 N163 N513 Q469 Specific Compounds R01759

Registry Numbers 74

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: ; 1759P

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: 1993-047696